


AMERICAN BLACK®

● GRANITE



DESCRIPTION

Dans ce magnifique granite noir aux veines blanches prononcées, nous retrouvons l'essence du marbre dans son apparence ainsi que la durabilité du granite.

CARRIÈRE EN OPÉRATION DEPUIS | PRODUCTION ANNUELLE

1973

2 500 m³ et plus
(88 287 pi³)

FINIS DISPONIBLES

Poli	Jet d'eau
Antique	Brûlé au propane
Poli mat	Brûlé au plasma

APPLICATIONS



Extérieure	Verticale
Intérieure	Commerciale
Horizontale	Résidentielle

RÉSULTATS DES TESTS PHYSIQUES

		Impérial	Métrique
Absorption massique	ASTM C97	0.023 %	0.023 %
Poids volumique	ASTM C97	192.3 lb/pi ³	3 080.35 kg/m ³
Compression uniaxiale	ASTM C170	43 524 Psi	300.09 MPa
Résistance à la flexion	ASTM C880	3 560 Psi	24.5 MPa
Module de rupture	ASTM C99	3 799 Psi	26.19 MPa

NATURELLEMENT DURABLE^{MC}

Health Product Declaration® (HPD) disponible 2020



POLYCOR

CARRIÈRES | BLOCS | TRANCHES | TUILES | PRODUITS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER | BORDURES

polycor.com

Les images générées par ordinateur et les reproductions imprimées peuvent différer des couleurs naturelles de la pierre.