

CHARMOT^{MC} – CALCAIRE FRANÇAIS

● CALCAIRE



DESCRIPTION

Ce calcaire chaud et neutre au fond beige clair est agrémenté de coquillages. Les grains moyens sont uniformément répartis sur la surface, ce qui lui donne un look doux et neutre, qui convient à tout projet de construction.

CARRIÈRE EN OPÉRATION DEPUIS | PRODUCTION ANNUELLE

1893

2 250 m³ et plus
(78 750 pi³)

FINIS DISPONIBLES

Brossé
Adouci

Grenailé
Bouchardé

Vieilli

APPLICATIONS

Extérieure
Intérieure
Horizontale

Verticale
Commerciale
Résidentielle

RÉSULTATS DES TESTS PHYSIQUES


		Impérial	Métrique
Absorption massique	ASTM C97	4.58 %	4.58 %
Poids volumique	ASTM C97	147 lb/pi ³	2 359 kg/m ³
Compression uniaxiale	ASTM C170	10 594 Psi	73.0 MPa
Module de rupture	ASTM C99	1 095 Psi	7.55 MPa

NATURELLEMENT DURABLE^{MC}

Health Product Declaration® (HPD) disponible 2020



BROSSÉ



CARRIÈRE SITUÉE À :
Massangis, Bourgogne, France



POLYCOR

CARRIÈRES | BLOCS | TRANCHES | TUILES | PRODUITS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER | BORDURES

polycor.com

Les images générées par ordinateur et les reproductions imprimées peuvent différer des couleurs naturelles de la pierre.